

# TOLSA

## PANGEL HV

### 規 格

#### 性 状

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 水分(%) .....                     | < 8           |
| 嵩密度(g/l) .....                  | 425 ± 75      |
| ブルックフィールド粘度*cp(25 , 5rpm) ..... | 40,000-75,000 |

\*6%水懸濁液をタウラスブレンダーにて 5 分間攪拌。

#### 粒度分布(温式篩)

| 規格値      | %   |
|----------|-----|
| 44 μ m 残 | <1  |
| 10 μ m 残 | <7  |
| 5 μ m 以下 | >90 |