

TOLSA

PANSIL 100

鉱物種 セピオライト

セピオライト 60%

その他粘土 40%

化学組成(%)

SiO ₂	59.5	Fe ₂ O ₃	1.7
Al ₂ O ₃	5.8	Na ₂ O	0.5
MgO	17.6	K ₂ O	1.6
CaO	2.8	P.C.1,000	10.5

性状 参考値¹

色	淡黄色
外観	パウダー状
水分(%).....	8
嵩密度(g/l)	540
水分吸収率(%)	140
pH	8.8
比重(g/cm ³).....	2.3
表面積, BET, N ₂ (m ² /g)	240

粒度分布(乾式篩)

参考値	ASTM	%
250 μ m 残	60	2.0
150 μ m 残	100	12.5
125 μ m 残	120	7.1
75 μ m 残	200	23.3
44 μ m 残	325	23.0
38 μ m 残	400	8.9
38 μ m 以下	< 400	23.2

¹ データは分析結果の平均に基づいている。