TOLSA

PANSIL 400

鉱物種 セピオライト

セピオライト 60%

その他粘土 40%

化学組成(%)

SiO₂ 59.5 Fe₂O₃ 1.7

Al₂O₃ 5.8 Na₂O 0.5

MgO 17.6 K₂O 1.6

CaO 2.8 P.C.1,000 10.5

性状 参考値¹

色 淡黄色

外観 パウダー状

水分(%) 8.5

嵩密度(g/l) 360

pH 8.8

比重(g/cm³) 2.3

表面積, BET, N₂(m²/g) 230

粒度分布(乾式篩)

参考値	ASTM	%
180 μm 残	80	0
150 μm 残	100	0
75 μm 残	200	0.3
45 μm 残	325	2.9
38 μm 残	400	5.6
38 μm 以下	< 400	91.2

¹ データは分析結果の平均に基づいている。