

2018/6

デイスパロン 6820-10M

非水系塗料用増粘・ダレ止め・沈降防止剤

デイスパロン 6820-10M は脂肪酸アמידワックスをミネラルターペン中にプレ膨潤分散したペーストタイプのチクソトロピック剤で、有効成分を 10% にした易分散タイプのため、初期分散性に優れています。溶剤に高引火点のミネラルターペンとベンジルアルコールを用いているのが特長で、NAD 塗料やターペン可溶型塗料、長油アルキド塗料等の高引火点タイプの塗料に最適です。

■ 性 状 (納入規格ではありません)

主 成 分	脂肪酸アמידワックス
外 観	淡黄白色～淡黄褐色ペースト
有効成分	10%
溶 剤	ミネラルターペン／ベンジルアルコール
引火点	42.1℃ (セタ密閉式)

■ 用途及び使用法

- ・ 幅広い塗料系で使用可能ですが、特に NAD 塗料やターペン可溶型塗料、長油アルキド塗料等の高引火点タイプの塗料に最適です。
- ・ サンドミル等強剪断の加わる分散機その他、ディゾルバーによる直接添加も可能です。
- ・ 添加量は、ダレ防止には塗料全量に対して 2.0～6.0% (重量)、沈降防止には 1.0～3.0% (重量) が標準となります。
- ・ 分散温度は常温～50℃が標準となりますが、極性溶剤の多い系では高温になると塗料中に溶解し、冷却時に析出し粗大粒子が発生する可能性がありますので、より低い温度での分散が必要です。
- ・ アルキドメラミン樹脂塗料や油変性アルキド樹脂塗料等の焼き付け・強制乾燥塗料で使用情况、ハジキや上塗り性不良を起こす事がありますので十分な確認試験を行ってください。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くをお願い致します。

© 2018 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.