

IT-8115
2009/4/1

ディスパロン F-9040

無溶剤エポキシ塗料用ダレ防止剤

ディスパロンF-9040は脂肪酸アマイドワックスを非反応性希釈剤中で予めプレ膨潤させたペーストタイプのチクソトロピック剤で、無溶剤エポキシ塗料、無溶剤ウレタン塗料をはじめ、ハイソリッド型塗料の増粘、ダレ防止、沈降防止に優れた機能を発揮します。

■ 性 状 (納入規格ではありません)

外 観	赤褐色～暗赤色ペースト
有効成分	15%
希 釈 剤	85% (非反応性)
加熱減量	6.5% (105℃/3hrs.)
引 火 点	176℃ (クリーブランド開放式)

■ 用途及び使用方法

- ・ 添加量は主剤に対して2.0～5.0% (重量) が標準です。
- ・ 分散方法はディゾルバーによる攪拌分散、プレミックス後のサンドミル分散等で後添加、前添加何れも可能です。また、硬化剤側への添加も可能です。
- ・ 分散温度依存性が殆ど無い為、広範囲の温度幅 (常温～70℃) で使用できます。
- ・ 製品缶中のペースト表面の着色が強くなる場合がありますが、ダレ防止機能に影響はありませんのでそのまま御使用下さい。
- ・ 主成分であるアマイドワックスは有機物である為、高温になると塗料溶液中で溶解し、冷却時に再結晶し粗粒子となる事があります。特に極性の高い樹脂や溶剤を用いた場合その傾向が強くなりますので注意して頂くと共に充分な確認試験を行って下さい。