DISPARLON
Additives for coatings and printing inks

楠本化成株式会社
東京都千代田区内神田 1-11-13
TEL 03(3292)8685
FAX 03(3292)8690

2020/11/30

ディスパロン　ＬＣ－９１５
ディスパロン　ＬＣ－９５５

非水系塗料用レベリング・オイルハジキ防止剤

ディスパロン　ＬＣ－９１５、ＬＣ－９５５は新素材のビニル系重合物及びアクリル系重合物と特殊シリコーンを主成分としたレベリング・オイルハジキ防止剤です。その優れた表面調整効果は各種油剤の汚染トラブルに対する抵抗力、塗膜の鮮映性等を付与し、卓越した塗膜仕上がり外観の実現を可能にしました。

■性　状　(納入規格ではありません)

	ＬＣ－９１５	ＬＣ－９５５
外　　観	淡黄色透明液体	無色～淡黄色透明液体
主 成 分	ビニル系／非極性シリコーン	アクリル系／非極性シリコーン
加熱残分	１０％	１０％
密　　度	０．８７６ g/cm^3	０．８８４ g/cm^3
屈 折 率	１．４９５	１．４９７
粘　　度	１．３ cP	１．７ cP
溶　　剤	石油ナフサ／トルエン	石油ナフサ／トルエン

※密度、屈折率、粘度は２０℃の値です。

■用途及び使用方法

・工業用焼き付け塗料全般（アルキドメラミン，アクリルメラミン，ポリエステルメラミン等）、工業用一般塗料（アクリルウレタン，ポリエステルウレタン、フッ素）に適しています。
・この添加剤は塗料用樹脂との相溶性が良好であり、添加方法はディゾルバーによる後添加が適正です。
・添加量は塗料配合に対し０．５～２．０％（重量）が標準ですが、最終的には汚染物質によるハジキのレベルや塗膜表面評価、経時安定性等の検討により総合的に判断して決定して下さい。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるﾃﾞｰﾀに基づくものですが、内容につきまして確たる保証をするものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。
© 2000-2020 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.