

溶剤系

ディスパロン

その他の添加剤 の溶解性一覧

溶剤/添加剤 = 20/1(重量)

溶剤	S.P.*1	503		1121		APA-100		SEI-1501		SEI-1502		SEI-1503		SEI-W01	
		0℃	25℃	0℃	25℃	0℃	25℃	0℃	25℃	0℃	25℃	0℃	25℃	0℃	25℃
水	23.5	×	×	×	×	×	×	△	△	×	×	×	×	○	○
メタノール	14.5	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
エタノール	12.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
n-プロパノール	12.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
n-ブタノール	11.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
イソプロパノール	11.4	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	×	○
n-オクタノール	10.3	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○
PM	10.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ブチルセロソルブ	9.9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セロソルブアセテート	9.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PMA	9.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
酢酸エチル	8.9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
酢酸ブチル	8.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アセトン	9.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MEK	9.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MIBK	8.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
トルエン	8.9	○	○	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キシレン	8.8	○	○	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
石油ナフサ	8.6	○	○	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シクロヘキサン*2	8.2	－	○	－	×	－	○	－	×	－	×	－	△	－	×
ミネラルスピリット	7.8	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×	△	×	×
n-ヘキサン	7.3	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

○：溶解、△：乳化・分散、×：不溶、－：未測定

*1: K.LHOY, Journal of Paint Technology Vol.42, No.541, Feburaly 1970.

*2: シクロヘキサン 凝固点6.5℃

PM: プ ロピ レング リコールモノメチルエーテル, PMA: プ ロピ レング リコールモノメチルエーテルアセテート, MEK: メチルエチルケトン, MIBK: メチルイソブ チルケトン

