



環境対応型添加剤



ディスパロン UVX-2285

非水系塗料用レベリング剤

ディスパロン UVX-2285は、UV硬化塗料など極性の高い塗料系に適したアクリルシリコン系レベリング剤です。良好なレベリング性能に加え、一般的なシリコン系レベリング剤と比較して起泡性が低く、層間密着性を阻害しにくい等の特長を有します。

■ 性 状 (一般性状であり、納入規格ではありません)

外 観	無色～淡黄色透明液体
加熱残分	50 %
溶 剤	酢酸ブチル
主 成 分	アクリルシリコン系重合体
密 度	0.96 g/cm ³
屈 折 率	1.426

* 密度・屈折率は20℃の値です。

■ 用途及び添加方法

- ・ 比較的高極性系合成樹脂塗料全般に適しています。
- ・ 添加方法は塗料製造工程の各段階で添加可能ですが、ディスパー等による塗料化最終工程での後添加を推奨いたします。
- ・ 標準添加量は塗料全量に対して0.1～2.0%（重量）ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。