


DISPARLON

Dispersant for carbon black

カーボンブラック向け分散剤、アクリルポリオール系の高極性塗料に最適

粘度の流動曲線を比較した場合あまり違いは見られないが、塗料化した後の塗膜の漆黒性はDA-765が最も高い。
グラフト鎖長を極性向けに設計し、高極性樹脂への相性をあげることで実現した高分子型分散剤です。

塗膜の漆黒性




DA-765



既存品

流動曲線



他社品B

試験結果

	Vis. (mPa・s)	T.I	20° 光沢	60° 光沢	DOI	ヘイズ
既存品	2775	3.7	40.2	79.3	26.0	330.0
DA-765	2775	2.9	110.5	108.6	99.8	1.5
他社品B	3100	3.2	82.4	92.4	99.6	6.0

塗料配合

		配合 (部)
ミルベース	COLOUR BLACK FW-200	2.0
	アクリディックA-405	9.4
	XL/BuOH=9/1	3.0
	DA-765	3.4
レットダウン	アクリディックA-405	57.1
	XL/BuOH=9/1	1.5
	スーパーベッカミン G-821-IM-60	23.7
合計		100.0


性状（一般性状であり納入規格ではありません）

商品	組成	溶媒	NV(%)	酸価	塩基価
DA-765	ポリエステル変性物	石油系炭化水素 PGMEA	30	3	13

PGMEA:プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

低温により濁りや析出物が生じることがあります。
この場合、使用前に50℃程度で加温し、よく攪拌してお使いください。

グラフト鎖
高極性ポリマー



塗料紹介チャンネル
テレビKCはこちら!

テレビKC



Kusumoto Chemicals, Ltd.

【お問い合わせ】

楠本化成(株)添加剤事業部
本社 03-3292-8685
大阪支店 06-6452-2011
名古屋支店 052-212-4760
福岡支店 092-475-7971