

DISPARLON

無溶剤エポキシ床材(夏配合)
消泡剤・レベリング剤

困ったときは、P-465とSEI-W01の併用がおすすめ！

成分	原料名	配合
A	jER828	47.5
	ベンジルアルコール	5.0
	SL-100(炭酸カルシウム)	42.1
	ディスパロンDA-7301(分散剤)	0.4
	エポキシトナーグリーン	5.0
B	消泡剤(+レベリング剤)	1.0
C	Ancamine 2738	22.0
合計		122.0+1.0

	有効成分	組成	溶剤
P-465(消泡剤)	40%	ビニル系重合物	イソパラフィン
SEI-W01(レベリング剤)	100%	アクリル系重合物	

消泡剤	レベリング	アブリケター塗布(700μm)	
		泡(大)	泡(小)
Blank	E	E	E
P-465	C	A	A
P-465+SEI-W01(1:1)	A	A	A


A:良好⇔E:不良



Blank



P-465



P-465+SEI-W01

【お問い合わせ】 楠本化成（株）添加剤事業部 本社 03-3292-8685 大阪支店 06-6452-2011

名古屋支店 052-212-4760 福岡支店 092-475-7971

DISPARLON

無溶剤エポキシ床材(冬配合)
消泡剤・レベリング剤


困ったときは、P-465とSEI-W01の併用がおすすめ！

成分	原料名	配合
A	jER828	47.5
	ベンジルアルコール	5.0
	SL-100(炭酸カルシウム)	42.1
	ディスパロンDA-7301(分散剤)	0.4
	エポキシトナーグリーン	5.0
B	消泡剤(+レベリング剤)	1.0
C	アデカハードナー EH-6024	22.0
合計		122.0+1.0

	有効成分	組成	溶剤
P-465(消泡剤)	40%	ビニル系重合物	イソパラフィン
SEI-W01(レベリング剤)	100%	アクリル系重合物	

消泡剤	レベリング	アプ リケーター塗布(700μm)	
		泡(大)	泡(小)
Blank	E	E	E
P-465	C	A	A
P-465+SEI-W01(1:1)	A	A	A


A:良好⇔E:不良



Blank



P-465



P-465+SEI-W01

【お問い合わせ】 楠本化成（株）添加剤事業部 本社 03-3292-8685 大阪支店 06-6452-2011

名古屋支店 052-212-4760 福岡支店 092-475-7971