

DISPARLON

消泡剤が変わる。塗膜も変わる。

ウレタン防水材向け消泡剤 P-Series

まずはビニル系消泡剤 P-Series をお試しください。

弊社ビニル系消泡剤 P-Series は強力な消泡性を有し、防水材をはじめ、

エポキシ床材、ウレタン床材、水性硬質ウレタン床材で多くの実績がございます。


【配合】

成分	原料名		配合(g)
主剤	コロネート T-80	TDI	14.7
	サンニックス PA-2000	ポリオール	68.3
	サンニックス GP-3000	ポリオール	17.0
硬化剤	Etacure 100 Plus	DETDA	6.5
	DINP	可塑剤	62.3
	サンライト SL-100	炭酸カルシウム	125.0
	トナー		6.0
	ディスパロン DA-7301	分散剤	0.2
	消泡剤		1.0
トナー	DINP	可塑剤	25.0
	ディスパロン DA-325	分散剤	5.0
	MA-100	カーボンブラック	2.0
	タイパーク R-820	酸化チタン	68.0


* 消泡剤添加量 0.3%(対主剤+硬化剤)

【試験結果】


	初期消泡	消泡性			
		アプリーケーター(1000 μ m)		1L 缶フタ(2kg/m ²)	
		泡(大)	泡(小)	泡(大)	泡(小)
Blank	E	C	E	D	E
P-450N	B	A	B	A	B
P-467	C	A	C	A	C
AdditiveA	C	B	D	B	D



Blank




P-450N




Additive A

補足資料


	初期消泡	消泡性			
		アプリケーション(1000 μ m)		1L 缶フタ(2kg/m ²)	
		泡(大)	泡(小)	泡(大)	泡(小)
Blank	E	C	E	D	E
P-450N	B	A	B	A	B
P-450N(0.5%)	C	A	B	A	B
P-467	C	A	C	A	C
OX-750HF	C	A	C	B	C




Blank



P-450N(ビニル系)



P-467(ビニル系)



OX-750HF(アクリル系)