

水性硬質ウレタン床材 消泡剤のご紹介

今の塗膜を、ワンランクアップしませんか？

消泡剤とレベリング剤の組み合わせで改善します。

配合

成分		原料名		配合(g)
主剤	A	精製ひまし油	ポリオール	33.3
		蒸留水		33.3
		DINP	可塑剤	33.3
		乳化剤		0.1
	B	消泡剤		1.0
硬化剤	C	コスモネート M-200	硬化剤	100
骨材	D	白セメント	セメント	138
		特号消石灰	消石灰	7.5
		タイペーク R-820	酸化チタン	4.5
		6号珪砂	乾燥珪砂	150

試験結果

	レベリング性	消泡性		
		初期消泡	1L丸缶フタ (5kg/m2)	
			泡(大)	泡(小)
Blank	E	E	E	E
1936K(Si)	A	B	A	B
P-450N(Vi)	A	C	A	B
P-466(Vi)	A	B	A	B
UVX-189(Vi)	A	C	A	B
1936K+OX-750HF	A	B	A	A
1936K+P-450N	A	B	A	A
1936K+LF-1984	A	B	A	A
UVX-189+LF-1983	A	D	A	A

A:良好⇔E:不良



Blank

1936K(Si) + LF-1984

UVX-189(Vi)+LF-1983