

## ディスパロン® 4401-25X

(非水系塗料用チクソトロピック剤)

ディスパロン® 4401-25X は、酸化ポリオレフィンを主成分としたチクソトロピック剤です。特に、顔料およびフィラーを高充填した系や、比重が大きい顔料(亜鉛、亜酸化銅など)に適しており、非常に優れた沈降防止、ハードケーキング防止、ダレ止め効果を発揮します。

### 性状 (納入規格ではありません)

外観	微黄色ペースト
加熱残分	25 %
溶剤	キシレン

### 特長

- 優れた沈降防止、ハードケーキング防止、ダレ止め効果

### 用途

- 非水系塗料全般に適用可能です。特に、船舶塗料や重防食塗料に適しています。

### 使用方法

- 標準添加量は塗料全配合に対し 1.0~3.0%(重量)ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。
- 製造工程初期での添加、およびサンドミル、アトライター、ボールミル、三本ロールミルなど、強せん断を加えられる分散機の使用を推奨します。
- 室温から 60°C で分散してください。高温での分散により、塗膜の品質低下を引き起こす可能性があります。
- 40°C 未満で保管してください。高温での保管により、品質が低下する可能性があります。