DISPARLON®
Additives for coatings and printing inks

楠本化成株式会社
東京都千代田区内神田 1-11-13
TEL 03(3292)8685
FAX 03(3292)8690

ＩＤ－５０４９
2009/4/1

ディスパロン　ＫＳ－８６０
ディスパロン　ＫＳ－８７３Ｎ

非水系塗料用顔料湿潤分散剤

ディスパロンＫＳ－８６０・ＫＳ－８７３Ｎは特殊な高分子ポリエステルのアミン塩を主成分（アニオン系界面活性剤）とする顔料分散安定剤です。顔料表面に吸着層を形成する事で濡れを改善し、顔料の湿潤性、凝集防止性、沈降防止性に優れた効果を発揮します。塗装方法の相違による色違いを防止すると共に展色性や鮮映性を向上させます。又、表面調整剤との併用により色分かれ防止効果の向上も期待できます。

■ 性　状　　（納入規格ではありません）

	ＫＳ－８６０	ＫＳ－８７３Ｎ
外　　観	赤褐色液体	褐色液体
有効成分	４０％	４７％
密　　度	０．９３ｇ／ｃｍ^3	０．９１ｇ／ｃｍ^3
溶　　剤	キシレン・n-ブタノール	キシレン

※密度は２０℃の値です。

■用途及び使用方法

- 常温乾燥型塗料（アルキド系，アクリル系，エポキシ系　ｅｔｃ.）、焼き付け型塗料（アルキドメラミン，アクリルメラミン，ポリエステルメラミン　ｅｔｃ.）と幅広く適用可能です。
- 添加方法はサンドミル等で顔料と共に混練する前添加か、又は塗料の最終調整時や調色工程での後添加の何れも可能です。
- 添加量は０．２～１．０％が標準です。（塗料全配合に対する重量比）
- ディスパロンＫＳ－８６０は溶解性の良くない副生成物が極小量含まれており、貯蔵中にその一部が析出沈降する事があります。この副生成物は添加剤の効果に特に影響する物ではありませんが、沈澱物が確認された場合は返品交換致しますのでお申しつけ下さい。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるﾃﾞｰﾀに基づくものですが、内容につきまして確たる保証をするものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には製品安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(MSDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。