


2011/08/25



デイスパロン® P F - 9 2 0

非水系塗料用沈降・ダレ防止剤

デイスパロン® P F - 9 2 0 は、溶剤にアルキルシクロヘキサンを使用した、デイスパロン® 4 2 0 0 - 2 0 の脱芳香族、環境対応型酸化ポリオレフィンペーストです。デイスパロン® 4 2 0 0 - 2 0 同様、分散性酸化ポリエチレンを主成分とした非溶解性のコロイド状膨潤分散体で、塗料中で顔料や充填剤等と安定なコロイド構造を作り、チクソトロピックな性質を与えるため、顔料の沈降を防止し、更に塗料のダレ防止効果も付与します。コロイド状膨潤分散体である為、塗料粘性への影響や顔料、ビヒクルの種類による影響を受けにくく、殆ど全ての顔料分散系塗料のベース添加剤として使用する事が出来ます。

■ 性 状

外 観	白色～乳白色ペースト
有効成分	2 0 %
溶 剤	アルキルシクロヘキサン
融 点	1 0 0 ℃（固形分）

■ 用途及び使用方法

- ・殆どの油性、合成樹脂塗料系（アルキド、アクリル、ウレタン、エポキシ、ポリエステル等）に適用可能です。
- ・分散機種はサンドミル、アトライター、ボールミル、三本ロールミルを用い、塗料製造初期のプレミックス時での添加が適しています。
- ・分散温度は常温から 6 0 ℃まで可能ですが、通常 4 0 ～ 5 0 ℃での使用が光沢低下や面荒れを発生しにくいということで、推奨されます。
- ・添加量は 0 . 5 ～ 1 . 5 % が標準です。（塗料全配合に対する重量比）
- ・デイスパロン® P F - 9 2 0 をダレ防止剤として使用する場合は、標準より多めに添加するか、デイスパロン® P F A - 2 3 1 の様な同じ環境対応型のアマイドワックスペーストと併用する方法も有ります。